



SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA WYROBU nr 11/2012 wyd. 4

FOLIA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

gładka folia barwy srebrnej z nadrukiem kratki w kolorze czerwonym

BADANY PARAMETR	WIELKOŚĆ/TOLERANCJA	METODA BADANIA
Szerokość [mm]	1050 +/- 0,5%	PN-ISO 4592
Grubość [mm]	0,100 +/- 10%	PN-ISO 4593:1999
Napężenie zrywające [MPa] - wzdłuż - w poprzek	> 25,0 > 35,0	PN-EN-ISO 527-3
Wydłużenie względne [%] - wzdłuż - w poprzek	> 100,0 > 25,0	PN-EN-ISO 527-3
Wodoszczelność przy ciśnieniu 2kPa w czasie 24h	Wyrób wodoszczelny	PN-EN 1928:2002 metoda A
Opór dyfuzyjny [(m ² ·s·Pa)/kg]	7,2 · 10 ¹²	PN-EN 1931:2002 metoda B
Przenikalność pary wodnej [g/m ² ·24h]	2,5 · 10 ⁻²	PN-EN 1931:2002 metoda B
Przechowywanie	Folie przechowywane w magazynach krytych, suchych, w temperaturze 20± 5 °C w odległości nie mniej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych	
Pakowanie Znakowanie	Standardowo folia nawinięta na tuleje o średnicy 76 mm, nie zagniecione. Pakowanie i znakowanie zgodnie z wymogami specyfikacji/ zamówienia klienta.	
Okres magazynowania	Max 0,5 roku od daty produkcji	
Transport	Zwoje folii przewożone krytymi środkami transportu	

CB S.A.
ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice
tel. +48 77 400 50 40
fax +48 77 400 50 45
e-mail: sekretariat@cb.com.pl

